INFORMACJA O PRODUKCIE
BEZBARWNA LAZURA OLEJNA

NIEZWYKLE WSZECHSTRONNY – DO SPECJALNYCH ZASTOSOWAŃ NA DREWNIE NA ZEWNĄTRZ!

000
Bezbarwny
Jedwabisty
Połysk



Bezpieczny dla ludzi, roślin i zwierząt
(po wyschnięciu)
Dopuszczony do zabawek dziecięcych

OPIS PRODUKTU:

Bezbarwna powłoka do drewna zewnętrznego o jedwabiście matowym wykończeniu. Mikroporowata, pozwala drewnu swobodnie oddychać, redukuje pęcznienie i kurczenie się. Jest hydrofobowa, nie pęka, nie rozwarstwia się, nie łuszczy się. Wnika głęboko w drewno i wygładza powierzchnię już po aplikacji jednej warstwy. Celem odświeżenia wystarczy ją po prostu przemalować; szlifowanie i gruntowanie powierzchni nie jest konieczne. Łatwa w aplikacji i renowacji. Nie zasycha podczas nakładania. Powłoka po wyschnięciu jest bezpieczna dla ludzi, zwierząt i roślin (odporna na ślinę i pot zgodnie z DIN 53160; bezpieczna powłoka zabawek dziecięcych zgodnie z EN 71.3).

ZASTOSOWANIE:

Bezbarwna Lazura Olejna jest wszechstronną powłoką o wielorakim zastosowaniu do drewnianych powierzchni na zewnątrz. Idealna jako warstwa gruntująca do drewna iglastego, mająca za zadanie zrównoważyć różną chłonność drewna - w szczególności zalecana do drewna surowego oraz szorstkich, poszarzałych i zwietrzałych powierzchni drewnianych. Osmo Bezbarwna Lazura Olejna nadaje się również jako jedwabisto połyskujące wykończenie nałożone na Olej lazurowy matowy HSPlus lub Olej Kryjący Zewnętrzny, jeśli pożądana jest jedwabisto połyskująca i łatwa w pielęgnacji powierzchnia: drzwi, okna i okiennice (elementy stabilne wymiarowo), wiaty, elewacje drewniane, balkony, ogrodzenia, pergole oraz altany (elementy niestabilne wymiarowo).

SKŁAD:

Spoiwo na bazie naturalnych olejów roślinnych (olej słonecznikowy i sojowy), sykatywy (suszki) oraz hydrofobowe substancje pomocnicze. Składniki lotne: Odaromatyzowana benzyna lakowa (nie zawiera benzenu). Szczegółowa deklaracja składu dostępna na żądanie.

WŁAŚCIWOŚCI FIZYCZNE:

Ciężar właściwy: 0,890-0,910 g/cm³ (DIN ISO 2811-2)
Lepkość: >20,5 mm²/s (40°C)
Woń: słaba/łagodna, po wysuszeniu bezwonny
Temperatura zapłonu: >60°C (DIN 53213)

PRZECHOWYWANIE:

5 lat i dłużej, jeżeli produkt przechowywano w oryginalnie zamkniętym opakowaniu. Produkt zagęszczony pod wpływem mrozu odzyska konsystencję w temperaturze pokojowej w ciągu 24 godz.

PRZYGOTOWANIE:

Powierzchnia drewna musi być czysta, sucha i bez śladów zmrożenia (maks. 20% wilgotności). Poszarzałe lub zwietrzałe drewno należy odświeżyć Żelem do usuwania szarości drewna Osmo, albo przynajmniej usunąć z niego brud i luźne włókna. Lazura jest gotowa bezpośrednio do użycia, nie rozcieńczać. Przed użyciem dokładnie zamieszać. Jeśli to możliwe, drewno należy pokryć pierwszą warstwą lazury ze wszystkich stron jeszcze przed montażem. Stare porowate powłoki (oleje/olejowoski) należy dokładnie oczyścić z wszelkich zanieczyszczeń.

Osmo Holz und Color GmbH & Co. KG | Affhüppen Esch 12, D-48231 Warendorf | Postfach 110161 | D-48203 Warendorf
Telefon +49 (0) 25 81 / 9 22-100 | Telefax +49 (0) 25 81 / 9 22-200 | info@osmo.de | **www.osmo.com**

INFORMACJA O PRODUKCIE
BEZBARWNA LAZURA OLEJNA

Stare farby i lakiery należy dokładnie usunąć (zeszlifować). Do prac szlifierskich założyć maskę przeciwpyłową.

Efekt końcowy zależy m. in. od stanu i właściwości drewna, dlatego każdorazowo, zwłaszcza w przypadku nieznanego podłoża, zaleca się wykonanie próby.

SPOSÓB UŻYCIA:

Jako grunt wyrównujący pod powłoki barwiące:Nakładać cienką warstwą, na czyste i suche drewno, zgodnie z kierunkiem słojów drewna, przy pomocy Pędzla Osmo lub Wałka z mikrofibry Osmo i równomiernie rozprowadzić po całej powierzchni. Pozostawić do wyschnięcia w dobrze wentylowanym miejscu na ok. 10-12 godzin. Następnie nanieść jedną z powłok barwiących Osmo (np. Olej Kryjacy Zewnętrzny).Jako powłoka wykończeniowa o lekkim połysku:Nanieść bardzo cienko wzdłuż słojów drewna, przy pomocy Pędzla Osmo lub Wałka z mikrofibry Osmo, na wyschniętą powierzchnię pokrytą uprzednio jedną z barwiących powłok zewnętrznych Osmo i dokładnie rozprowadzić. Ważne: Barwiąca powłoka podkładowa barwiąca musi całkiem wyschnąć! W celu renowacji zazwyczaj wystarczy nanieść 1 powłokę na dokładnie oczyszczonąpowierzchnię.

CZYSZCZENIE NARZĘDZI:

Środkiem do Odtłuszczania i Czyszczenia Narzędzi Osmo (wolny od związków aromatycznych).

CZAS SCHNIĘCIA:

Ok. 12 godz. (przy: 20-23°C/ 50-65 % wilgotności powietrza). Niskie temperatury i/lub wysoka wilgotność powietrza przedłużają czas schnięcia. Pozostawić do wyschnięcia przy dobrej wentylacji.

WYDAJNOŚĆ:

Wydajność produktu wynosi 16 m²/1 l (przy jednej warstwie). Zużycie produktu na m² w dużym stopniu zależy od charakteru pokrywanego nim drewna. Wszystkie podane informacje odnoszą się do gładkich i heblowanych/szlifowanych powierzchni. Rzeczywista wydajność zależy od rodzaju i chłonności podłoża.

ZALECENIE:

Gotowe do użycia – nie rozcieńczać! Nakładać cienką i równomierną warstwę na czyste drewno za pomocą pędzla płaskiego Osmo, włókniny do aplikacji lub wałka z mikrofibry, prowadząc aplikację wzdłuż słojów drewna i dokładnie rozprowadzając produkt. Efekt końcowy powłoki zależy od wilgotności drewna (maks. 20%) oraz jego stanu, a także od innych czynników. Dlatego zawsze należy wykonać próbę aplikacyjną – szczególnie na nieznanych podłożach. Polecane jako satynowa warstwa nawierzchniowa na wcześniej zabezpieczonym kolorową powłoką drewnie zewnętrznym, np. zabezpieczonym Olejem Lazurowym do Ochrony Drewna, Olejem Lazurowym Matowym lub Olejem Kryjącym Zewnętrznym.

Jeśli wymagana jest dodatkowa ochrona, na przykład przed gniciem, sinizną lub atakiem owadów, przed nałożeniem pierwszej warstwy należy wstępnie zabezpieczyć surowe drewno Impregnatem do Drewna WR– w miarę możliwości ze wszystkich stron. W zależności od oczekiwanego poziomu ochrony można wybrać wariant zawierający biobójcze substancje czynne (chemiczna ochrona drewna) lub wariant bez biocydów (fizyczna ochrona drewna). Należy bezwzględnie przestrzegać czasów schnięcia podanych w odpowiedniej informacji o produkcie.

WSKAZÓWKI:

Bezbarwna Lazura Olejna Osmo jest bezbarwna, a zatem nie chroni przed promieniowaniem UV pochodzącym ze słońca (szarzeniem). Nie nadaje się do samodzielnego stosowania na powierzchniach narażonych na czynniki atmosferyczne (zwłaszcza na tarasach drewnianych). Ze względu na strukturę powierzchni, drewno ryflowane lub szorstkie przetarte zużywa znacznie więcej produktu. W przypadku powierzchni silnie narażonych na czynniki atmosferyczne, takich jak szczyty, czapy słupków, deski elewacyjne, parapety, należy liczyć się ze znacznie krótszymi odstępami czasu między renowacjami. Drewno montowane poziomo powinno mieć kąt co najmniej 15 stopni. Ostre krawędzie muszą być zaokrąglone (promień > 2 mm). Jeśli proces szarzenia już się rozpoczął, należy odświeżyć powierzchnię Żelem do usuwania szarości drewna Osmo i nakładać powłokę ponownie. Ze względu na wysoką zawartość oleju Bezbarwna Lazura Olejna Osmo wykazuje lekki efekt żółknięcia przy stosowaniu na powierzchniach wstępnie obrobionych na biało. Dlatego w takich przypadkach zalecamy stosowanie Oleju Lazurowego do Ochrony Drewna 900 Biały jako warstwy wykończeniowej.

WSKAZÓWKI BEZPIECZEŃSTWA:

Chronić przed dziećmi. Karta charakterystyki dostępna na żądanie. Uwaga: Materiały nasączone płynnym produktem, takie jak szmatki, mogą ulec samozapłonowi.

Osmo Holz und Color GmbH & Co. KG | Affhüppen Esch 12, D-48231 Warendorf | Postfach 110161 | D-48203 Warendorf
Telefon +49 (0) 25 81 / 9 22-100 | Telefax +49 (0) 25 81 / 9 22-200 | info@osmo.de | **www.osmo.com**

INFORMACJA O PRODUKCIE
BEZBARWNA LAZURA OLEJNA

Po użyciu należy rozłożyć je na płaskiej powierzchni i pozostawić do całkowitego wyschnięcia lub przechowywać w szczelnie zamkniętym metalowym pojemniku, a następnie poddać utylizacji. Wartość graniczna UE dla produktu (Kat. A.e): 400 g/l LZO. Ten produkt zawiera maks. 400 g/l LZO.

UTYLIZACJA:

Pozostałości produktu usuwać zgodnie z obowiązującymi przepisami (Europejski Kod Odpadów 08 01 12). Do recyklingu przekazywać wyłącznie całkowicie opróżnione opakowania.

KOLOR:

000 Bezbarwny Jedwabisty Połysk

POJEMNOŚĆ:

0,75 l; 2,5 l; 25 l

Powyższe informacje o produkcie opierają się na aktualnym stanie wiedzy i mają na celu udzielenie kupującemu/użytkownikowi możliwie najlepszych wskazówek. Niniejsze informacje muszą jednak być dostosowane indywidualnie do warunków zastosowania i przetwarzania. O ile nie gwarantujemy na piśmie szczególnej przydatności lub właściwości produktów do określonego w umowie celu, wszelkie porady lub informacje dotyczące zastosowania, nawet udzielone według naszej najlepszej wiedzy, są w każdym przypadku niezobowiązujące. We wszystkich pozostałych kwestiach obowiązują nasze Ogólne Warunki Sprzedaży i Dostawy. W momencie opublikowania nowej wersji niniejszych informacji o produkcie, informacje te zastępują wszelkie poprzednie wersje.
W celu uzyskania informacji dotyczących konkretnego kraju lub regionu, należy skontaktować się z lokalnym hurtownikiem lub dystrybutorem:
Nobless Polska Zbigniew Sierzputowski Sp. k.
ul. Kasztanowa 10/1, 64-320 Niepruszewo,
tel. +48 61 84 53 900; e-mail: info@nobless.pl
www.nobless.pl, www.osmo.com.pl

Wersja 10/26